

Lastra in gesso rivestito fibrato **Gyproc HABITO FORTE 13**



Norma EN 520:2009
DoP: LA- HabitoForte V1



Cartone della superficie a vista di colore bianco

Cartone della superficie non a vista di colore avorio

Lastra in gesso rivestito di tipo speciale (tipo **D F I R** secondo EN 520:2009), con incrementata densità del nucleo, il cui gesso è inoltre additivato con un quantitativo elevato di fibre di vetro; tali caratteristiche conferiscono al prodotto un eccezionale grado di durezza superficiale, di resistenza meccanica e di portata ai carichi, anche con semplici viti da legno truciolari. Inoltre contribuisce ad incrementare la resistenza al fuoco e il potere fonoisolante nei sistemi in cui è installata. La speciale carta dalla colorazione particolarmente bianca agevola le operazioni di finitura.

La lastra può essere impiegata per la realizzazione di sistemi in cui sia richiesta un'elevata resistenza meccanica, portata ai carichi, e resistenza agli urti. È idonea per tutti gli ambiti costruttivi (residenziale, terziario, ecc.).

Principali caratteristiche fornite dai sistemi in cui le Habito Forte sono installate

<p>RESISTENZA AI CARICHI ANCHE CON NORMALI VITI DA LEGNO</p>	<p>Portata ai carichi per l'attrezzabilità dei sistemi</p>			
	<p>Vite da legno truciolare Ø 5 mm</p>	<p>Singola Habito Forte 13</p> <p>30 kg per singolo punto di fissaggio</p>	<p>Tassello a gabbia in acciaio</p>	<p>Singola Habito Forte 13</p> <p>55 kg per singolo punto di fissaggio</p>
<p>SOSTENIBILITÀ</p>	<p>Habito Forte non contiene formaldeide e altre sostanze dannose per la salute - classificazione A+ (EN ISO 16000-9:2006). Habito Forte è prodotto in Italia con materiali di origine naturale. ■ ■</p>			

Applicazione delle lastre habito Forte

<p>POSA: FACILITÀ E RIDUZIONE TEMPI</p>	<p>Lavorabilità di una normale lastra in gesso rivestito standard</p> <p>Taglio con semplice cutter, trattamento dei giunti per ottenere superficie pronta per ricevere la finitura</p> <p>Taglio agevolato "Incidì-piega-strappa" che riduce le operazioni di posa</p> <p>Vincolo alla struttura metallica mediante le speciali viti HABITO FORTE</p> <p>Vincolo alla struttura in legno mediante le speciali viti HABITO FORTE o graffe in acciaio</p> <p>Possibilità di vincolo "lastra su lastra"</p>
--	--

Milano, 01/03/2016

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

SCHEMA TECNICA

Caratteristiche	Norme di riferimento	Valore
Tipo	EN 520 – 5.2	D F I R
Bordi	Longitudinale	Bordo assottigliato
	Trasversale	Bordo dritto
Spessore	EN 520 – 5.4	12,5 mm
Tolleranza spessore		± 0,5 mm
Larghezza	EN 520 – 5.2	1200 mm
Tolleranza larghezza		0/- 4 mm
Lunghezza	EN 520 – 5.3	2000 – 2800 – 3000 mm
Fuori squadra	EN 520 – 5.5	≤ 2,5 mm/m
Peso		12,3 ± 0,2 kg/m ²
Densità		985 ± 15 kg/m ³
Reazione al fuoco	EN 13501-1	A2-s1,d0
Limite carico di rottura a flessione longitudinale	EN 520 – 4.1.2	≥ 725 N
Carico di rottura a flessione longitudinale	EFFETTIVO MISURATO*	> 1400 N
Limite carico di rottura a flessione trasversale	EN 520 – 4.1.2	≥ 300 N
Carico di rottura a flessione trasversale	EFFETTIVO MISURATO*	> 600 N
Durezza superficiale di Brinell		> 35 N/mm ²
Durezza superficiale	EN 520 – 5.12	∅ impronta ≤ 15 mm
Conducibilità termica λ	EN 10456	0,25 W/mK
Fattore di resistenza igroscopica μ	EN 10456	Campo secco: 10
		Campo umido: 4

* Valore medio effettivo misurato durante la produzione

Marcatura della superficie a vista	Bordo ribassato: Logo Habito Forte – www.habitoforte.it
Marcatura della superficie non a vista	Habito Forte 13 – CE – D F I R – EN 520 – A2-s1,d0 – Data e ora di produzione – Paese di produzione

Sistemi costruttivi certificati – www.gyproc.it/habito-forte

Habito forte

HF1

Pareti divisorie interne a singola struttura metallica



Habito forte

HF2

Pareti divisorie interne a doppia struttura metallica



Habito forte

HF3

Contropareti interne



Milano, 01/03/2016

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.