



## GESPOL P 10 BV

Pannello preassemblato in fabbrica composto da una lastra in gesso rivestito di tipo A secondo EN 520 Gyproc Wallboard 10 con barriera al vapore in alluminio e da un isolante in polistirene espanso sinterizzato.

### DATI TECNICI

Caratteristica		Norma di riferimento	Valore	U.M
Spessore	Gyproc Gespol P 10+20 BV		30	mm
	Gyproc Gespol P 10+30 BV		40	
	Gyproc Gespol P 10+40 BV		50	
	Gyproc Gespol P 10+50 BV		60	
	Gyproc Gespol P 10+60 BV		70	
	Gyproc Gespol P 10+70 BV		80	
	Gyproc Gespol P 10+80 BV		90	
	Gyproc Gespol P 10+90 BV		100	
	Gyproc Gespol P 10+100 BV		110	
Larghezza			1200	mm
Lunghezza			3000	mm
Peso	Gyproc Gespol P 10+20 BV		7,50	kg/m <sup>2</sup>
	Gyproc Gespol P 10+30 BV		7,60	
	Gyproc Gespol P 10+40 BV		7,80	
	Gyproc Gespol P 10+50 BV		8,00	
	Gyproc Gespol P 10+60 BV		8,10	
	Gyproc Gespol P 10+70 BV		8,25	
	Gyproc Gespol P 10+80 BV		8,40	
	Gyproc Gespol P 10+90 BV		8,55	
	Gyproc Gespol P 10+100 BV		8,70	
Carico di rottura a flessione		EN 520 – 4.1.2	Long. 400	N
			Trasv. 160	N
Classe di reazione al fuoco		EN 13501-1	B-s1,d0	-
Densità del polistirene			15	kg/m <sup>3</sup>
Conduttività termica λ della lastra			0,25	W/mK
Conduttività termica λ del polistirene			0,040	W/mK

## SCHEMA TECNICA

	Caratteristica	Norma di riferimento	Valore	U.M
Resistenza termica	Gyproc Gespol P 10+20 BV		0,53	m <sup>2</sup> K/W
	Gyproc Gespol P 10+30 BV		0,78	
	Gyproc Gespol P 10+40 BV		1,03	
	Gyproc Gespol P 10+50 BV		1,28	
	Gyproc Gespol P 10+60 BV		1,53	
	Gyproc Gespol P 10+70 BV		1,78	
	Gyproc Gespol P 10+80 BV		2,03	
	Gyproc Gespol P 10+90 BV		2,28	
	Gyproc Gespol P 10+100 BV		2,53	

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900  
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

